

UV-ЛАК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ

В случае наличия мелких дефектов (допустимых действующим Руководством по качеству лакированных плит «Завода Невский Ламинат»), при необходимости их можно удалить следующим способом:

- точечный дефект можно удалить шлифовкой данного участка, используя шлифовальный круг минимального диаметра с зернистостью **4000-5000** и смачивая место шлифовки водой;
- затем необходимо произвести полировку шлифованного участка для восстановления зеркального блеска (например, можно использовать «**полироль Р20 высокоглянцевая Plus**», фирмы WURTH, или аналоги);

В случае наличия неглубоких мелких царапин, вызванных механическим повреждением глянцевой поверхности, можно попытаться устраниить их аналогичным способом.